



منشأة ايد القصاص للدهانات

اندركوت أكرليك

الوصف : هو أساس أكرليك ذو جودة عالية.

مجالات الاستخدام : تم تصميمه للاستعمال كطبقة أولى للأسطح المراد طلاؤها بالدهانات المائية أو الزيتية الداخلية والخارجية، حيث يعمل على التغلغل داخل المسامات وإغلاقها، ويشكل طبقة عازلة شديدة التماسك مناسبة لإستقبال طبقات الدهان اللاحقة.

الميزات العامة :

- معدل تغطية عالي.
- قوة التصاق ممتازة.
- مقاومته جيدة للماء.
- زمن الجفاف قصير.
- استخدامه تحت الطلاء النهائي يرفع من معدل التغطية ويرفع من مواصفات الطلاء المطبق فوقه.
- إمكانية استخدامه في الأماكن المغلقة لعدم وجود أبخرة أو روائح ضارة.
- إمكانية تنفيذ جميع الاطلية فوقه (الزيتية – المائية).

المواصفات الفنية :

- اللون : أبيض.
- اللمعة : مت.
- المحتوى من المواد الصلبة حَجْمًا : 46% تقريباً.
- الليونة : جيدة.
- المقاومة للماء : ممتازة.
- معدل التغطية النظري : 80 م²/الغالون للوجه الواحد (بنسبة تمديد 30%).
- الكثافة : 1.60
- لزوجة الدهان عند درجة الحرارة (25±2)م° : باستخدام قمع دين/4مم وبنسبة تمديد (50/150) : (5±17) ثانية.

العبوات :

- عبوة غالون أمريكي.
- 4غالون أمريكي (عبوة سطل).

طريقة الاستخدام :

- أداة التنفيذ : الرول أو الفرشاة أو البخ .
- طريقة المزج : قبل التنفيذ يجب تحريك العبوة جيداً وذلك من أجل تحقيق التجانس.
- المذيب/ المنظف : يستخدم الماء لخفض اللزوجة والتنظيف، وينصح بتنظيف الأرضيات والأدوات المستخدمة بالماء قبل جفافها، حيث أن جفافها يجعلها صعبة التنظيف.

■ في حال الحاجة لطلاء وجه آخر يجب الأخذ بعين الاعتبار زمن الجفاف.

زمن الجفاف : عند درجة الحرارة 25°م:

■ الجفاف الأولي : 20دقيقة.

■ الجفاف النهائي : 1ساعة كحد أدنى لطلاء وجه آخر.

■ يتأثر زمن الجفاف بعدة عوامل مثل درجة الحرارة والتهوية وسماكة طبقة الطلاء.

تحضير السطح : تتوقف نتائج الطلاء بشكل عام على جودة تحضير السطح، سواء كان السطح قديماً أو مدهون سابقاً أو جديد فيجب أن يكون سليماً و جافاً ونظيفاً و خالياً من الأوساخ و الأتربة و الزيوت و الشحوم, ويفضل أن يكون محضراً بالشكل المناسب بالسيالر المائي أو المعجون (مائي – أكرليك).

شروط التخزين : يجب حفظ الطلاء في مكان معتدل وجاف وبعيد عن أي مصدر حراري وأشعة الشمس والصقيع.

مدة الصلاحية : سنتان من تاريخ التعبئة شريطة حفظه في عبوته الأصلية والمحكمة الإغلاق ضمن شروط التخزين أعلاه.

إن المعلومات المدونة أعلاه هي نتاج التجارب المخبرية والخبرات العملية، وتعتمد النتائج النهائية على مهارة المستخدم، ونحن نحتفظ بحقنا في تعديل المواصفات دون الإشارة لذلك.