



منشأة ايد القصاص للدهانات

اندركوت مائي

الوصف : هو أساس يتمتع بتغطية اقتصادية عالية.

مجالات الاستخدام : يستخدم على جميع السطوح الداخلية والخارجية كاندركوت. ينفذ على السطوح المستوية المحضرة بالسيالر المائي كأساس أو بالمعجون. يمكن استخدامه فوق الاسمنت بشكل مباشر لإكسابه طبقة اقتصادية بدون لمعة, ويمكن استخدام الاطلية الزيتية فوقه بعد تمام جفافه.

الميزات العامة :

- معدل تغطية عالي.
- قوة التصاق ممتازة.
- مقاومته جيدة للماء.
- استخدامه تحت الطلاء النهائي يرفع من معدل التغطية ويرفع من مواصفات الطلاء المطبق فوقه.
- زمن الجفاف قصير.
- إمكانية استخدامه في الأماكن المغلقة لعدم وجود أبخرة أو روائح ضارة.
- إمكانية تنفيذ جميع الاطلية فوقه (الزيتية – المائية).

المواصفات الفنية :

- اللون : أبيض.
- اللمعة : مت.
- المحتوى من المواد الصلبة حجماً : 46% تقريباً.
- المقاومة للاحتكاك : جيدة.
- المقاومة للماء : ممتازة.
- معدل التغطية النظري : 80م²/ل للجالون للوجه الواحد (بنسبة تمديد 30%).
- الكثافة : 1.64
- لزوجة الدهان عند درجة الحرارة (25±2)م° : باستخدام قمع دين/4مم وبنسبة تمديد (50/150) : (5±17) ثانية.

العبوات :

- عبوة غالون أمريكي.
- ربع غالون أمريكي (عبوة كيلو).
- 4غالون أمريكي (عبوة سطل).

طريقة الاستخدام :

- أداة التنفيذ : الرول أو الفرشاة أو البخ.
- طريقة المزج : قبل التنفيذ يجب تحريك العبوة جيداً وذلك من أجل تحقيق التجانس.

■ **المذيب/ المنظف** : يستخدم الماء لخفض اللزوجة أو للتنظيف، وتتأثر نسبة المزج مع الماء بدرجات الحرارة وطريقة التنفيذ وطبيعة السطح, وينصح بتنظيف الأرضيات والأدوات المستخدمة بالماء قبل جفافها, حيث أن جفافها يجعلها صعبة التنظيف.

زمن الجفاف :

■ **الجفاف الأولي** : 20 دقيقة.

■ **الجفاف النهائي** : 1 ساعة كحد أدنى لطلاء وجه آخر.

■ يتأثر زمن الجفاف بعدة عوامل مثل درجة الحرارة والتهوية وسماكة طبقة الطلاء.

تحضير السطح : تتوقف نتائج الطلاء بشكل عام على جودة تحضير السطح، سواء كان السطح قديماً أو مدهون سابقاً أو جديد فيجب أن يكون سليماً و جافاً ونظيفاً و خالياً من الأوساخ و الأتربة و الزيوت و الشحوم, ويفضل أن يكون محضراً بالشكل المناسب بالسييلر المائي أو المعجون (مائي – أكرليك).

شروط التخزين : يجب حفظ الطلاء في مكان معتدل وجاف وبعيد عن أي مصدر حراري وأشعة الشمس والصقيع.

مدة الصلاحية : سنتان من تاريخ التعبئة شريطة حفظه في عبوته الأصلية والمحكمة الإغلاق ضمن شروط التخزين أعلاه.