

## دهان أكرليك مسابح

**الوصف :** هو عبارة عن طلاء أساسه مواد أكرليكية ذو جودة عالية.

**مجالات الاستخدام :** هو طلاء يستخدم لحماية السطوح البيتونية المغمورة بالماء.

### المميزات العامة :

- سهولة التنظيف والصيانة بالإضافة إلى كونه اقتصادي.
- لمعة جيدة.
- قوة التصاق ممتازة.
- انسيابية عالية مما يمنع ظهور علام الرول أو الفرشاة.
- مقاومة جيدة لتأثيرات المائبة.
- قابلية ممتازة للغسل والتنظيف باستخدام الماء والصابون.

### المواصفات الفنية :

- اللون : سماوي.
- المحتوى من المواد الصلبة حجماً : 46% تقريباً.
- الليونة : جيدة جداً.
- المقاومة للماء : ممتازة.
- المقاومة للاحتكاك : جيدة.
- معدل التغطية النظري : 80 م<sup>2</sup>/الجالون للوجه الواحد (بنسبة تمديد 20%).
- الكثافة : 1.42
- لزوجة الدهان عند درجة الحرارة (25±2)م° : باستخدام قمع دين/4مم وبنسبة تمديد (50/150) : (5±14) ثانية.

### العبوات :

- عبوة غالون أمريكي.
- 4غالون أمريكي (عبوة سطل).

### طريقة الاستخدام :

- أداة التنفيذ : الرول أو الفرشاة أو البخ .
- طريقة المزج : قبل التنفيذ يجب تحريك العبوة جيداً وذلك من أجل تحقيق التجانس.
- المذيب/ المنظف : يستخدم الماء لخفض اللزوجة والتنظيف، وينصح بتنظيف الأرضيات والأدوات المستخدمة بالماء قبل جفافها، حيث أن جفافها يجعلها صعبة التنظيف.
- في حال الحاجة لطلاء وجه آخر يجب الأخذ بعين الاعتبار زمن الجفاف.

**زمن الجفاف :** عند درجة الحرارة 25م°:

- الجفاف الأولي : 20دقيقة.
- الجفاف النهائي : 1 ساعة كحد أدنى لطلاء وجه آخر.

■ يتأثر زمن الجفاف بعدة عوامل مثل درجة الحرارة والتهوية وسماكة طبقة الطلاء.

**تحضير السطح**: تتوقف نتائج الطلاء بشكل عام على جودة تحضير السطح، سواء كان السطح قديماً أو مدهون سابقاً أو جديد فيجب أن يكون سليماً و جافاً ونظيفاً و خالياً من الأوساخ و الأتربة و الزيوت و الشحوم.

**شروط التخزين**: يجب حفظ الطلاء في مكان معتدل وجاف وبعيد عن أي مصدر حراري وأشعة الشمس والصقيع.

**مدة الصلاحية**: سنتان من تاريخ التعبئة شريطة حفظه في عبوته الأصلية والمحكمة الإغلاق ضمن شروط التخزين أعلاه.