

# Target Paints

# دهانات تارغت

## دهان نترولوز لماع سريع

**الوصف :** هو عبارة عن دهان سيلولوزي سريع الجفاف, وهو منتج ذو مواصفات ممتازة من كافة النواحي.

**مجالات الاستخدام :** هو عبارة عن طلاء مصمم للاستخدامات الداخلية و الخارجية على الأسطح الخشبية والمعدنية المحضرة بشكل مناسب مثل الأثاث و المصنوعات الخشبية و أعمال الحديد.

### الميزات العامة :

- متوفر بألوان متعددة.
- سرعة جفاف عالية مما يسمح بصفل أو تلميع السطح بواسطة البوليش .
- يتمتع بلمعة جيدة .
- التصاق قوي على الأسطح المؤسسة تأسيساً صحيحاً.
- مقاومة جيدة للخدش و الاحتكاك .

### المواصفات الفنية :

- اللون : أبيض ويمكن تلوينه حسب الطلب.
- المحتوى من المواد الصلبة حجماً : 42% (الأبيض) تقريباً.
- معدل التغطية النظري : 80م<sup>2</sup>/ل للجالون للوجه الواحد (بنسبة تمديد 50%).
- سماكة طبقة الطلاء : 30مكرون جاف.
- الكثافة : 1.15
- لزوجة الدهان عند درجة الحرارة (2±25)م°: باستخدام قمع دين/4مم وبنسبة تمديد (50/100) : (5±50) ثانية.

### العبوات :

- عبوة غالون أمريكي.
- ربع غالون أمريكي (عبوة كيلو).
- عبوة نصف كيلو.

### طريقة الاستخدام :

- أداة التنفيذ : البخ .
- طريقة المزج : قبل التنفيذ يجب تحريك العبوة جيداً وذلك من أجل تحقيق التجانس.
- المذيب/ المنظف : يستخدم التندر لخفض اللزوجة أو التنظيف, وتتعلق نسبة المزج مع المذيب بشكل رئيسي بدرجة الحرارة.
- في حال الحاجة لطلاء وجه آخر يجب الأخذ بعين الاعتبار زمن الجفاف.

### زمن الجفاف :

- الجفاف الأولي : 15 دقيقة.
- الجفاف النهائي : 1 ساعة كحد أدنى لطلاء وجه آخر.
- يتأثر زمن الجفاف بدرجة الحرارة والتهوية, ودرجات الحرارة الأعلى تؤدي لخفض زمن الجفاف.

**تحضير السطح:** يجب أن يكون السطح قبل التنفيذ (نظيفاً-جافاً- خالياً من الغبار وأي نوع من أنواع الشوائب), وينصح بتنفيذ الطلاء على السطوح المحضرة بشكل جيد.

■ **السطوح المعدنية:** قبل التنفيذ يجب تنظيف السطح المراد طلاؤه من الزيوت والدهون والمواد الشمعية... الخ, ويتم إزالة الصدأ باستخدام فرشاة ذات أسلاك معدنية, ثم يتم إزالة البقايا بواسطة الهواء المضغوط الجاف أو باستخدام فرشاة نظيفة, ثم يؤسس السطح بطبقة من الأساس السريع المقاوم إذا اضطر الأمر.

■ **السطوح الخشبية:** يجب إزالة كافة الألياف الخشبية الموجودة على سطح الخشب القديم بواسطة الحف اليدوي أو الآلي حتى الحصول على سطح ناعم وأملس, ثم يؤسس السطح بطبقة من السيلر السريع أو أساس النتروسيللوز.

**شروط التخزين:** يجب حفظ الطلاء في مكان معتدل وجاف وبعيد عن الحرارة وأشعة الشمس والصقيع, ويصنف الطلاء ضمن المواد سريعة الأشتعال.

**مدة الصلاحية:** خمس سنوات من تاريخ التعبئة شريطة حفظه في عبوته الأصلية والمحكمة الإغلاق ضمن شروط التخزين أعلاه.