

طرش بلاستيكي م. حمراء

الوصف : هو أساس مائي بلاستيكي اقتصادي.

مجالات الاستخدام : يستخدم كأساس على جميع السطوح الداخلية والخارجية. يفضل أن ينفذ على السطوح المستوية المحضرة بالسير المائي كأساس أو بالمعجون (يمكن الاعتماد عليه كوجه أخير). يمكن استخدامه فوق الأسمنت بشكل مباشر لإكسابه طبقة اقتصادية بدون لمعة, ويمكن استخدام الأطلية الزيتية فوقه بعد تمام جفافه.

المميزات العامة :

- معدل تغطية جيد.
- سهولة التطبيق والاستعمال.
- قوة التصاق ممتازة.
- مقاومته جيدة للماء.
- زمن الجفاف قصير.
- إمكانية استخدامه في الأماكن المغلقة لعدم وجود أبخرة أو روائح ضارة.
- إمكانية تنفيذ جميع الاطلية فوقه (الزيتية – المائية).

المواصفات الفنية :

- اللون: أبيض.
- اللمعة : 10%.
- المحتوى من المواد الصلبة حجماً: 50% تقريباً.
- قوة الالتصاق : ممتازة.
- المقاومة للماء: ممتازة.
- معدل التغطية : 60م² / للجالون للوجه الواحد(بنسبة تمديد 25%).
- الكثافة : 1.81
- لزوجة الدهان عند درجة الحرارة (25±2)م° : باستخدام قمع دين/4مم وبنسبة تمديد (50/150) : (5±15) ثانية.

العبوات :

- عبوة غالون أمريكي.
- 3 غالون أمريكي (عبوة سطل).
- 4 غالون أمريكي (عبوة سطل).

طريقة الاستخدام :

- أداة التنفيذ : الفرشاة أو الرول أو البخ.
- طريقة المزج : قبل التنفيذ يجب تحريك العبوة جيداً وذلك من أجل تحقيق التجانس.
- المذيب / المنظف : : يستخدم الماء لخفض اللزوجة والتنظيف, وينصح بتنظيف الأرضيات والأدوات المستخدمة بالماء قبل جفافها, حيث أن جفافها يجعلها صعبة التنظيف.

■ **نسبة المزج :** حتى الحصول على اللزوجة المناسبة, وتتأثر نسبة المزج مع الماء بطريقة التنفيذ وطبيعة السطح.

زمن الجفاف : عند درجة الحرارة 25°م:

■ **الجفاف الأولي :** 20دقيقة.

■ **الجفاف النهائي :** 1ساعة كحد أدنى لطلاء وجه آخر.

يتأثر زمن الجفاف بعدة عوامل منها : درجة الحرارة, التهوية, سماكة طبقة الطلاء.

تحضير السطح : تتوقف نتائج الطلاء بشكل عام على جودة تحضير السطح, سواء كان السطح قديماً أو مدهون سابقاً أو جديد فيجب أن يكون سليماً و جافاً ونظيفاً و خالياً من الأوساخ و الأتربة و الزيوت و الشحوم...., ويفضل تعبئة السطوح وتسويتها بالسيالر أو بالمعجون (معجون سيلر - معجون أكرليك) لإعطاء أفضل النتائج.

شروط التخزين : يجب حفظ المنتج مغلق بإحكام في مكان معتدل وجاف وبعيد عن أي مصدر حراري وأشعة الشمس والصقيع.

مدة الصلاحية : سنتان من تاريخ التعبئة شريطة حفظه في عبوته الأصلية والمحكمة الإغلاق ضمن شروط التخزين أعلاه.