

دهان بخ سنتاتيك مت

الوصف : هو طلاء يعتمد على الألكيد يجف بالهواء ذو لمعة عالية.

مجالات الاستخدام : هو طلاء يستعمل كوجه أخير داخلياً وخارجياً على السطوح المعدنية لغايات تزيينية وحمائتها من العوامل الجوية, ويمكن تطبيقه على السطوح الخشبية المؤسسة تأسيساً صحيحاً.

الميزات العامة :

- مقاومة جيدة للخدش و الاحتكاك .
- التصاق ممتاز على السطوح المعدنية.

المواصفات الفنية :

- اللون : أبيض.
- المحتوى من المواد الصلبة حجماً : 54% تقريباً.
- الليونة : ممتازة.
- معدل التغطية النظري : 70م²/لغالون للوجه الواحد (بنسبة تمديد 25%).
- سماكة طبقة الطلاء : 25مكرون جاف.
- الكثافة : 1.20
- لزوجة الدهان عند درجة الحرارة (2±25)م°: باستخدام قمع دين/4مم وبنسبة تمديد (15/100) : (5±70) ثانية.

العبوات :

- عبوة غالون أمريكي.
- ربع غالون أمريكي (عبوة كيلو).

طريقة الاستخدام :

- أداة التنفيذ : البخ .
- طريقة المزج : قبل التنفيذ يجب تحريك العبوة جيداً وذلك من أجل تحقيق التجانس.
- المذيب/ المنظف : يستخدم التنر أو النفط لخفض اللزوجة أو التنظيف, وتتعلق نسبة المزج مع المذيب بشكل رئيسي بدرجة الحرارة.
- في حال الحاجة لطلاء وجه آخر يجب الأخذ بعين الاعتبار زمن الجفاف.

زمن الجفاف :

- الجفاف الأولي : 30دقيقة.
- الجفاف النهائي : 3ساعة كحد أدنى لطلاء وجه آخر.
- يتأثر زمن الجفاف بدرجة الحرارة والتهوية, ودرجات الحرارة الأعلى تؤدي لخفض زمن الجفاف.

تحضير السطح : يجب أن يكون السطح قبل التنفيذ (نظيفاً-جافاً- خالياً من الغبار وأي نوع من أنواع الشوائب), وينصح بتنفيذ

الطلاء على السطوح المحضرة بشكل جيد.

▪ **السطوح المعدنية :** قبل التنفيذ يجب تنظيف السطح المراد طلاؤه من الزيوت والدهون والمواد الشمعية... الخ, ويتم إزالة الصدأ باستخدام فرشاة ذات أسلاك معدنية, ثم يتم إزالة البقايا بواسطة الهواء المضغوط الجاف أو باستخدام فرشاة نظيفة, ثم يفضل أن يؤسس السطح بطبقة من الأساس السريع المقاوم أو السيرقون وبعدها يتم تطبيق طلاء البخ سنتاتيك.

▪ **السطوح الخشبية :** يجب إزالة كافة الألياف الخشبية الموجودة على سطح الخشب القديم بواسطة الحف اليدوي أو الآلي حتى الحصول على سطح ناعم وأملس, ثم يؤسس السطح بطبقة من السيرلر السريع أو أساس زيت أو أساس نتروسيللوز سريع, ثم يتم تطبيق طلاء البخ سنتاتيك.

شروط التخزين : يجب حفظ الطلاء في مكان معتدل وجاف وبعيد عن الحرارة وأشعة الشمس والصقيع, ويصنف الطلاء ضمن المواد سريعة الأشتعال.

مدة الصلاحية : خمس سنوات من تاريخ التعبئة شريطة حفظه في عبوته الأصلية والمحكمة الإغلاق ضمن شروط التخزين أعلاه.