



منشأة اياك القصاص للدهانات

لميع أكرليك اكسترا

الوصف : هو عبارة عن طلاء ذو جودة عالية, يحتوي على مركبات الأكرليك الممتازة, وهو يؤمن انسيابية جيدة وتغطية ممتازة.

مجالات الاستخدام : هو طلاء يستخدم على كافة الأسطح الداخلية والخارجية (البيتونية وأعمال الجبس والطينة وغيرها) بعد إعدادها بالطريقة المناسبة.

الميزات العامة :

- تغطية ومعدل انتشار كبير.
- لمعة جيدة.
- قوة التصاق ممتازة.
- إمكانية تنفيذ الأطلية المائية أو الزيتية فوقه.
- انسيابية عالية مما يمنع ظهور علام الرول أو الفرشة.
- مقاومة جيدة لتأثير العوامل الجوية.
- يستخدم في أماكن معرضة للماء بشكل مستمر.
- قابلية ممتازة للغسل والتنظيف باستخدام الماء والصابون.

المواصفات الفنية :

- اللون : أبيض ويمكن تلوينه حسب الطلب.
- المحتوى من المواد الصلبة حجماً : 39% تقريباً.
- اللبونة : جيدة جداً.
- المقاومة للماء : ممتازة.
- المقاومة للاحتكاك : جيدة.
- معدل التغطية النظري : 80 م²/الغالون للوجه الواحد (بنسبة تميديد 20%).
- الكثافة : 1.28
- لزوجة الدهان عند درجة الحرارة (25±2)م° : باستخدام قمع دين/4مم وبنسبة تميديد (50/150) : (5±18) ثانية.

العبوات :

- عبوة غالون أمريكي.
- 4غالون أمريكي (عبوة سطل).

طريقة الاستخدام :

- أداة التنفيذ : الرول أو الفرشة أو البخ .
- طريقة المزج : قبل التنفيذ يجب تحريك العبوة جيداً وذلك من أجل تحقيق التجانس.
- المذيب/ المنظف : يستخدم الماء لخفض اللزوجة والتنظيف، وينصح بتنظيف الأرضيات والأدوات المستخدمة بالماء قبل جفافها, حيث أن جفافها يجعلها صعبة التنظيف.

■ في حال الحاجة لطلاء وجه آخر يجب الأخذ بعين الاعتبار زمن الجفاف.

زمن الجفاف : عند درجة الحرارة 25°م:

■ الجفاف الأولي : 20دقيقة.

■ الجفاف النهائي : 1ساعة كحد أدنى لطلاء وجه آخر.

■ يتأثر زمن الجفاف بعدة عوامل مثل درجة الحرارة والتهوية وسماكة طبقة الطلاء.

تحضير السطح : تجهز الأسطح باستخدام الأندركوت أكرليك قبل تطبيق الطلاء, أما الأسطح المطلية القديمة فيجب تنظيفها

من جميع أنواع الأوساخ والدهون ويتم تسوية الأسطح وتجهيزها للطلاء باستخدام الأندركوت أكرليك إذا اضطر الأمر.

شروط التخزين : يجب حفظ الطلاء في مكان معتدل وجاف وبعيد عن أي مصدر حراري وأشعة الشمس والصقيع.

مدة الصلاحية : سنتان من تاريخ التعبئة شريطة حفظه في عبوته الأصلية والمحكمة الإغلاق ضمن شروط التخزين أعلاه.