



# منشأة ايد القصاص للدهانات

## معجونة مشاريع

**الوصف :** هي معجونة أساسها السيلر المائي.

**مجالات الاستخدام :** تستعمل للأسطح الداخلية لتسوية الجدران والأسقف وإخفاء العيوب الموجودة بها لإعداد أسطح سليمة ناعمة ومناسبة تمهيداً لاستقبال طبقات الطلاء النهائية.

### الميزات العامة :

- يمكن إستعمال المعجونة مباشرة على الجدران.
- سهولة في المد والإستعمال.
- يمكن تنفيذه على الأسقف.
- سرعة جفاف عالية.
- سهولة في الحف.
- قوة التصاق ممتازة.

### المواصفات الفنية :

- اللون : أبيض ,كريم.
- المحتوى من المواد الصلبة حجماً : 43% تقريباً.
- قوة الالتصاق : ممتازة.
- عدد الطبقات : 1-6
- معدل التغطية النظري : 25م<sup>2</sup>/ الغالون للوجه الواحد بسماكة 100مكرون.
- الكثافة : 1.60
- لزوجة الدهان عند درجة الحرارة (25±2)م° : باستخدام قمع دين/4مم وبنسبة تمديد (75/75) : (16±5) ثانية.

### العبوات :

- عبوة غالون أمريكي.
- ربع غالون أمريكي (عبوة كيلو).
- 4غالون أمريكي (عبوة سطل).

### طريقة الاستخدام :

- أداة التنفيذ : بواسطة المجحف.
- المذيب/ المنظف : لا تتطلب مذيب (جاهزة للإستعمال).
- **زمن الجفاف :** عند درجة الحرارة 25°م:
- الجفاف الأولي : 30دقيقة.
- الجفاف النهائي : 2-6 ساعات حسب سماكة طبقة المعجون.
- يتأثر زمن الجفاف بعدة عوامل مثل درجة الحرارة والتهوية وسماكة طبقة الطلاء.

**تحضير السطح:** تتوقف نتائج استخدام المعجونة بشكل عام على جودة تحضير السطح، فيجب أن يكون سليماً و جافاً ونظيفاً و خالياً من الأوساخ و الأتربة و الزيوت و الشحوم، ويجب تأسيس السطح بالسييلر المائي أو الأندركوت المائي قبل استعمال معجونة السييلر. يمكن تنفيذ المعجونة على الأطلية القديمة وذلك بعد تنظيف سطح هذه الأطلية وحفها بورق حف خشن وذلك لضمان إلتصاق أوثق. عندما يراد تطبيق المعجونة بسماكة عالية ينصح أن يتم ذلك بعمل عدة طبقات.

**شروط التخزين:** يجب حفظ الطلاء في مكان معتدل وجاف وبعيد عن أي مصدر حراري وأشعة الشمس والصقيع.

**مدة الصلاحية:** سنتان من تاريخ التعبئة شريطة حفظه في عبوته الأصلية والمحكمة الإغلاق ضمن شروط التخزين أعلاه.