

نصف لمعة مائي

الوصف : هو عبارة عن طلاء ذو أساس مائي وجودة عالية.

مجالات الاستخدام : هو طلاء يستخدم على كافة الأسطح الداخلية والخارجية (البيتونية وأعمال الجبس والطينة وغيرها) بعد إعدادها بالطريقة المناسبة، ويتميز الدهان بخواص تنظيف إستثنائية وذلك للملمس الحريري لطبقة الدهان، مما يجعل تنظيفه بغاية السهولة وخصوصاً المناطق المعرضة للتنظيف المستمر مثل المطابخ وغرف الأطفال والحمامات.

المميزات العامة :

- تغطية ممتازة.
- قوة التصاق ممتازة.
- انسيابية عالية مما يمنع ظهور علام الرول أو الفرشاة.
- مقاومة جيدة لتأثير العوامل الجوية.
- يستخدم في أماكن معرضة للماء بشكل مستمر.
- قابلية ممتازة للغسل والتنظيف باستخدام الماء والصابون.

المواصفات الفنية :

- اللون : أبيض.
- المحتوى من المواد الصلبة حجماً : 42% تقريباً.
- المقاومة للاحتكاك : جيدة.
- معدل التغطية النظري : 70م²/ل للغالون للوجه الواحد (بنسبة تمديد 20%).
- الكثافة : 1.31
- لزوجة الدهان عند درجة الحرارة (25±2)م° : باستخدام قمع دين/4مم وبنسبة تمديد (50/150) : (5±30) ثانية.

العبوات :

- عبوة غالون أمريكي.
- ربع غالون أمريكي (عبوة كيلو).
- 4غالون أمريكي (عبوة سطل).

طريقة الاستخدام :

- أداة التنفيذ : الرول أو الفرشاة أو البخ.
- طريقة المزج : قبل التنفيذ يجب تحريك العبوة جيداً وذلك من أجل تحقيق التجانس.
- المذيب/ المنظف : يستخدم الماء لخفض اللزوجة أو للتنظيف، وتتأثر نسبة المزج مع الماء بدرجات الحرارة وطريقة التنفيذ وطبيعة السطح، وينصح بتنظيف الأرضيات والأدوات المستخدمة بالماء قبل جفافها، حيث أن جفافها يجعلها صعبة التنظيف.

زمن الجفاف : عند درجة الحرارة 25م°:

- الجفاف الأولي : 20دقيقة.

■ الجفاف النهائي : 1ساعة كحد أدنى لطلاء وجه آخر.

■ يتأثر زمن الجفاف بعدة عوامل مثل درجة الحرارة والتهوية وسماكة طبقة الطلاء.

تحضير السطح : تجهز الأسطح باستخدام الأندركوت المائي قبل تطبيق الطلاء, أما الأسطح المطلية القديمة فيجب تنظيفها

من جميع أنواع الأوساخ والدهون وتسوية الأسطح وتجهيزها للطلاء باستخدام الأندركوت المائي إذا اضطر الأمر.

شروط التخزين : يجب حفظ الطلاء في مكان معتدل وجاف وبعيد عن أي مصدر حراري وأشعة الشمس والصقيع.

مدة الصلاحية : سنتان من تاريخ التعبئة شريطة حفظه في عبوته الأصلية والمحكمة الإغلاق ضمن شروط التخزين أعلاه.