

Target Paints

دهانات تارغت

همروك

الوصف : هو طلاء يعتمد على الألكيد ويجف بالهواء.

مجالات الاستخدام : يستخدم مباشرة على السطوح المعدنية لحمايتها وتزويدها بمظهر جمالي وذلك بتنفيذ طبقة واحدة فقط.

الميزات العامة :

- سريع الجفاف نسبياً.
- متوفر بألوان متعددة.
- التصاق ممتاز على السطوح المعدنية.
- تنفيذ مباشر على السطوح المعدنية مما يجعله طلاءً فعالاً واقتصادياً.

المواصفات الفنية :

- اللون : رمادي, ذهبي, نحاسي, مارون, عفني, أخضر, أزرق, أسود, أبيض.
- المحتوى من المواد الصلبة حجماً : 51% (رمادي) تقريباً.
- المقاومة للماء : ممتازة.
- المقاومة للأحتكاك : ممتازة.
- الليونة : جيدة.
- معدل التغطية النظري : 50م²/ل للغالون للوجه الواحد (بنسبة تمديد 30%).
- سماكة طبقة الطلاء : 60مكرون جاف.
- الكثافة : 0.99
- لزوجة الدهان عند درجة الحرارة (25±2)م°: باستخدام قمع دين/4مم وبنسبة تمديد (15/150) : (5±5) ثانية.

العبوات :

- عبوة غالون أمريكي.
- ربع غالون أمريكي (عبوة كيلو).

طريقة الاستخدام :

- أداة التنفيذ : البخ.
- طريقة المزج : قبل التنفيذ يجب تحريك العبوة جيداً وذلك من أجل تحقيق التجانس.
- المذيب/ المنظف : يستخدم التندر لخفض اللزوجة أو التنظيف, وتتعلق نسبة المزج مع المذيب بشكل رئيسي بدرجة الحرارة وبطريقة الدهن المتبعة.

زمن الجفاف :

- الجفاف الأولي : 30دقيقة.
- الجفاف النهائي : 4ساعة.
- يتأثر زمن الجفاف بدرجة الحرارة والتهوية, ودرجات الحرارة الأعلى تؤدي لخفض زمن الجفاف.

تحضير السطح: يجب أن يكون السطح قبل التنفيذ (نظيفاً-جافاً- خالياً من الغبار وأي نوع من أنواع الشوائب), وينصح بتنفيذ الطلاء على السطوح المحضرة بشكل جيد.

السطوح المعدنية:

- **الجديدة:** يتم إزالة الصدأ باستخدام الفرشاة ذات الأسلاك المعدنية (أو بالضرب بالرمل في حال طلاء السطوح البعيدة عن أي مادة قابلة للاشتعال نتيجة الاحتكاك) ثم يتم طرد البقايا بواسطة الهواء المضغوط أو بفرشاة نظيفة.
- **المطلية سابقاً:** يتم شحذ الطلاء القديم بواسطة ورق الحف أو بواسطة الفرشاة ذات الأسلاك المعدنية وذلك لتخشين السطح ثم يتم طرد بقايا الشحذ بواسطة الهواء المضغوط الجاف. ثم يتم مسح الطلاء القديم بعد التخشين بواسطة قطعة قماش.

شروط التخزين: يجب حفظ الطلاء في مكان معتدل وجاف وبعيد عن الحرارة وأشعة الشمس والصقيع, ويصنف الطلاء ضمن المواد سريعة الأشتعال.

مدة الصلاحية: خمس سنوات من تاريخ التعبئة شريطة حفظه في عبوته الأصلية والمحكمة الإغلاق ضمن شروط التخزين أعلاه.